

## טיח סיד פרימיום ALMA

טיח גמר טבעי על בסיס סיד אווורי מובחר

- טיח ALMA מתאים ליישום חיצוני או פנימי
- טיח ALMA מתאים לשימור, בניה חדשה או שיפוץ
- ALMA מתאים ביותר לשימוש במבנים המיעדים לשימור בזכות תכונות הסיד האוורי: נשימה גבוהה ועמידות גבוהה בלחות.
- המוצר דמין בלבד חומר יבש לערבוב עם מים (עפ"י ההוראות להלן) טרם השימוש
- יישום המוצר בשתי שכבות "רטוב על גבי רטוב"
- מיועד ליישום בשכבה גמר ע"ג מגון תשתיות כגון טיח צמנטי, טיח סיד מינרלי, BÂTIR® ו-Tradical®

- טיח גמר ALMA הינו טיח דקורטיבי מינרלי טבעי ע"ב סיד אווורי מובחר ומקשרים הידראוליים תוצרת <sup>®</sup>BCB – צraft
- טיח גמר ALMA דמין בשלוש דרגות גרעון שונות: 100 ALMA: גודל גרגיר עדין, 200 ALMA: גודל גרגיר בינוני, 300 ALMA: גודל גרגיר גס.
- טיח נושם – פרמאובילות גבוהה וויסות לחות באופן טבעי
- איינו מביל אף תוסף פלסטי או אקרילי ואיינו פולט תרכובות אורגניות נדייפות (s'VOC)
- טיח אנטי-טפטני המעכב התפשטות עוביים ושומר על מערכת הטיח לאורך זמן
- החומר המקשר המשולב ב-ALMA מיוצר לפי דרישות תקן אירופאי 459 NF EN לסיד לבניה.
- סיד אווורי מתאפיין ביכולת איחוי סדקה נימית עצמית המגבירה את עמידות מערכת הטיח לאורך זמן

### שימוש

### מאפיינים

### נתונים טכניים

חול מובחר, סיד אווורי, טהור, מקשר הידראולי, חומר מילוי מינרליים.	הריבב
דלי 18 ליטר	אורך
21 ק"ג	משקל
8 עד 10 MPa	חזק לחיצה לאחר 28 יום
< 90 μm	גרנולומטריה חומר מקשר
< 10 μm	פרמאובילות (בשינה)

ALMA 300	dal 100 ALMA	dal 200 ALMA	dal 500 ALMA	עובי יישום
3.5-4 מ"מ	4.5 מ"ר	7 מ"ר	4.5 מ"ר	3-3.5 מ"מ בהתאם לסוג התשתית

### כשור ביסוי לדלי

יש לוודא כי התשתית הקיימת יציבה, קשיה, שלמה ולא סדקית. יש לעורק למשתית בדיקת גירוד, להסיר חלקים רופפים טרם היישום ולנקות את התשתית מאבק, לכלוך ושותנים.

### הבנייה התשתיות

## טיח סיד פרימיום ALMA

טיח גמר טבעי על בסיס סיד אוויר מובחר

1. יש להוסיף מים נקיים עד לקבלת העמידות הרצויה - ב-5.4-4 ליטר.
2. יש לערבב את התערובת בין 5-3 דקותamura במערבל בטון.
3. המוצר מוכן לשימוש.

### ערובב המוצר

#### הערות:

- יש להשתמש בתערובת המומבנה עד שעה לאחר הערובב. משך השימושות עשוי להשתנות בהתאם לתלות בمنذג האויר.
- יישום המוצר ייעשה ע"י אנשי מקצוע בעלי ניסיון ביישום טיח סיד טבעי, או לאחר קבלת הדרבה מתאימה ע"י נציגי קבוצת בוצ'.

**אין לעבוד בתחום ישירה או בטמפרטורה גבוהה על 35°C.**

### הגבלות טרם היישום

**יש לדאוג כי הקיר יהיה מוגן מגם לפחות 48-72 שעות לאחר היישום.**

- אין ליישם את המוצר בתחום ישירה, יובל קיזוני, גשם חזק או כאשר נושבות רוחות חזקות.
- אין ליישם ע"ג תשתיות שהתחממו יתר על המידה, תשתיות שקפאו או תשתיות ספגות מים.

### אופן היישום

טיח גמר ALMA מתאים ליישום על גבי תשתיות יישור צמנטי או על גבי תשתיות טיח סיד מינרלי.

ערב היישום יש לבצע הרטבה של התשתיות עד לרוויה. יש לבצע הרטבה נוספת ביום הביצוע בשעה לפני תחילת העבודה.

יש למלוח את המוצר בשתי שכבות "רטוב על גבי רטוב" ללא שילוב רשת. כל שכבה תהיה בעובי של 2.5-1.5 מ"מ. עובי המריחה הכלול בין יהיה בין 5-3 מ"מ.

המריחה מתבצע בעדרת מלdag' נירוסטה\פלסטיק.

\* הביצוע יעשה ע"י במתות צוות עובדים מתאימים לפי גודל\גובה הקירות, כאשר על כל קומת פיגום לפחות שני טיחים. לדוגמה: כאשר ישנו פיגום הבניין משלוש קומות, במתות הטיחים הנדרשת תהיה 6 עובדים - 2 על כל קומה + עוזרים באספקה ושינוע דלים.

#### תשתיות מתאימות

#### הرابطת התשתיית טרם היישום

#### MRIחת בשתי שכבות

1. לאחר המריחה לעבד את הטיח עם ספג טיחים (פילץ) קשיח לח (להימנע מעודפי מים ע"ג הספג).
2. לאחר מכון לעבד בעדרת ספג טיחים לבן לח (להימנע מעודפי מים ע"ג הספג).
3. לעבור פעם נוספת על הטיח בעדרת ספג טיחים לבן עד להורדת עודפי גרגירי החול.

#### גימור

##### גימור ספג

גימור מגורגר, עדין ואחד

##### גימור מהודק

גימור בולט בין מראה מהודק  
למראה מגורגר

##### גימור טאלושה

גימור בולט במראה מהודק  
עם מעט אדרורים מגורגרים

## טיח סיד פרימיום ALMA

טיח גמר טבעי על בסיס סיד אווירוי מובהך

ניתן לבחור גוון מתוך עשרות הגוונים הטבעיים המופיעים בקטלוג הגוונים של טיח גמר ALMA.

### גוון

לאחר ערבות טיח גמר ALMA עם מים, יש להוסיף גוון לפני ההוראות הבאות:

1. יש לערबב את מנת הגוון עם מעט מים.
2. יש להוסיף לתערובת טיח ALMA והמים מנת גוון אחת לבן דלי של טיח ALMA.
3. לערבב את תערובת טיח ALMA, המים ונתן הגוון עד לפיזור אחד.

### אופן ערבות הגוון

- יש ליישם את המוצר בטמפרטורה של מ- $5^{\circ}\text{C}$  ושהינה עולה על  $35^{\circ}\text{C}$ .
- יש לוודא שגם עברו זמן הייבוש (27 שעות) תישמר טמפרטורה בטוחה זהה.
- אין ליישם את המוצר בתנאי שימוש ישירה, יובש קיצוני, גשם חזק או באשר נושבות רוחות חזקות.
- חובה לייצר הצללות והגן מהמשתמש ישירה במשך 27 שעות מרגע היישום.
- אין ליישם ע"ג תשתיות שהתחממו יתר על המידה, תשתיות שקפאו או תשתיות ספוגות מים.
- יישום הטיח יעשה אך ורק ע"ג צוות מקצועני שקיבל הדרכה בשיטה מנכזיג קבוצת בוץ.
- אין ליישם טיח באשר צפוי גשם בטוחה 27 שעות מרגע היישום.

### הגבלות ודגשימים

- אין ליישם את המוצר כך שייבוא מגע ישיר עם קרקע טבעית. יש ליישם חגורת מגן לקיר בגובה 20 ס"מ לפחות מעל המסדר.
- אין ליישם את המוצר ע"ג קופינג או משטחים אופקיים. המוצר מתאים ליישום ע"ג משטחים אנכיבים בלבד.

על מנת לשמור את איכות המוצר לאורך זמן, יש לאחסן את דלי ALMA בחלל יבש, קריר, מוצל ומאוורר היטב. בתנאי אחסון נאותים כמפורט, ניתן לשמר את המוצר באוריזתו המקורי עד 12 חודשים.

### אחסנה

לבש כפפות מגן/בגד מגן והרכבת משקפי מגן/מגן פנימי. עלול לגרום לגירוי הנשימה. במקרה של שאייפה: פנה את האדם לאווריר הצח והשאר אותו במצב נוח לנשימה. גורם לגירוי בעור. במקרה של מגע עם העור: שטוף בהרבה מים וסבון. גורם נזק חמוץ לעיניים. במקרה של מגע עם העיניים: שטוף בזיהירות במים במשרדיות אחדות. הסר עדשות מגע, אם ישנן, ואם ניתן להסירן בנקל. המשך לשטוף. הרחק מהישג ידם של ילדים. פנה האריזה לאטר מורשה לפינוי פסולת.

### אמצעי בטיחות