

מאפיינים ושימוש

- שליכט טבעי על בסיס חרסית המורכב מחומרים טבעיים בלבד
- ניתן ליישם טיח אדמה TEVEL בבניה חדשה או במסגרת שיפוץ של בניה קיימת, בבית, במשרד, או בכל חלל פנים אחר.
- טיח TEVEL לא מתאים ליישום בחדרים רטובים, מקלחות או משטחים החשופים להרטבה ישירה.
- טיח אדמה TEVEL מיועד ליישום כטיח גמר דקורטיבי בחללים פנימיים.
- טיח "נושם" ונטול רעלים, ללא VOC's
- מתאים לחיפוי קירות ותקרות
- ללא תוספת של חומר סינטטי, אקרילי או צמנטי.

נתונים טכניים

שק חומר יבש לערבוב

חרסית, אבקות סיליקה, אבקות גיר	
שק 18 ק"ג + מיכל 1 ליטר תוסף לשק תבל	אריזה
לבחירה מתוך הגוונים המוצעים בקטלוג TEVEL	גוון
ללא	VOC'S

תוסף לשק TEVEL

דבקים ממקור צמחי, מים	הרכב
מיכל בנפח 1 ליטר	אריזה

שלב היישום

גמר טיח אדמה TEVEL מהווה את שלב העבודה האחרון באתר לאחר סיום התקנת החלונות, הדלתות, התקנת ארונות המטבח ולאחר שהונח הריצוף.

כלים

מערבל מוט
מאלדג' נירוסטה\פלסטיק
ספוג טייחים (פילץ) קשיח
ספוג טייחים לבן

הכנת התשתית

יש לוודא כי התשתית הקיימת יציבה, קשיחה, שלמה וללא סדקים. יש לערוך לתשתית בדיקת גירוד, להסיר חלקים רופפים טרם היישום ולנקות את התשתית מאבק, לכלוך ושומנים. טיח האדמה 'תבל' לא מתאים ליישום בחדרים רטובים, מקלחות או משטחים החשופים להרטבה ישירה.

אחידות התשתית

על מנת להבטיח תוצאה מיטבית ויישום אחיד ונאה של גמר טיח אדמה "תבל", יש לוודא כי הקיר/תקרה עליהם מיושם הטיח אחידים הן מבחינת החומר ממנו הם עשויים והן מבחינת רמת גימור של כלל השטח המיועד ליישום.
* ביישום 'תבל' ע"ג קירות המתאפיינים בכמה סוגים של תשתיות או שהתשתית בהם אינה אחידה, יש להתייעץ עם נציג החברה טרם היישום.

הכנת החומר ליישום

1. לרוקן תכולת שק תבל לתוך מיכל ערבוב המכיל כ- 4 ליטר מים ולהמתין מספר שניות
2. לערבב עם מערבל מוט עד לקבלת מרקם אחיד
3. להוסיף לתערובת את תכולת התוסף לשק 'תבל'
4. לערבב את התערובת עם מערבל מוט עד לקבלת מרקם אחיד, ניתן להוסיף מים במידת הצורך.
5. יש לחזור על השלבים 1-4 עבור כל שק 'תבל'.
6. המוצר מוכן ליישום.

תשתיות

תשתית	אופציית יישום
הכנה לצבע \ שליכט סיד (ע"ג תשתית צמנטית או תשתית מינרלית \ סיד)	1 או 2
טיח יישור צמנטי או מינרלי \ סיד	2
Tradical® PF-55 \ BATIR	2
צבע אקרילי, צבע שמן, צבע ישן	3
לוח גבס \ לוח צמנט בורד \ shera בורד \ וילה בורד	4
לוח טבעי לבניה Fermacell Greenline	5

אופן היישום

* היישום בשכבה בודדת מיועד לטייחים מיומנים ולתשתיות המתאימות לכך.

** ניתן להתייעץ עם נציג קבוצת בוץ לגבי בחירת פריימר מתאים.

אופציית יישום	אופן היישום	מס' שכבות	עובי שכבה	עובי יישום כולל
1	הרטבת תשתית בהתאם לצורך	*1	2 מ"מ	2 מ"מ
2	• הרטבת תשתית בהתאם לצורך • יישום שכבה ראשונה והמתנה להתייבשות החומר (ייבוש חלקי או מלא) • יישום שכבה שנייה	2	שכבה ראשונה: 1-1.5 מ"מ שכבה שנייה: 1-2 מ"מ	2-3.5 מ"מ
3	• יישום פריימר ** מתאים והמתנה ליבוש מלא • יישום שכבה ראשונה והמתנה ליבוש מלא • יישום שכבה שנייה	2	שכבה ראשונה: 1-1.5 מ"מ שכבה שנייה: 1-2 מ"מ	2-3.5 מ"מ
4	• יישום פריימר ** מתאים והמתנה ליבוש מלא • יישום שכבה ראשונה • הטמעת רשת טיח (אינטרגלס) עד כיסוי מלא והמתנה לייבוש מלא • יישום שכבה שנייה	2	שכבה ראשונה: 1-2 מ"מ שכבה שנייה: 1-2 מ"מ	2-4 מ"מ
5	• יישום שכבה ראשונה • הטמעת רשת טיח (אינטרגלס) עד כיסוי מלא והמתנה לייבוש מלא • יישום שכבה שנייה	2	שכבה ראשונה: 1-2 מ"מ שכבה שנייה: 1-2 מ"מ	2-4 מ"מ

בושר כיסוי לשק

כ- 1 ליטר למ"ר בעובי יישום של 1 מ"מ

עובי יישום כולל	בושר כיסוי
2 מ"מ	6 מ"מ
2.5 מ"מ	4.8 מ"מ
3.5 מ"מ	3.4 מ"מ



בחירת גימור

גימור ספוג

גימור מגורגר, עדין ואחיד

גימור מהודק חלקי

גימור בולט המתחלף בין מראה מהודק למראה מגורגר

גימור מהודק מלא

גימור בולט במראה מהודק עם מעט אזורים מגורגרים

עם מריחת שכבה סופית:

1. לעבד את הטיח עם ספוג טייחים (פילץ) קשיח לח (להימנע מעודפי מים ע"ג הספוג).
2. לאחר מכן לעבד בעזרת ספוג טייחים לבן לח (להימנע מעודפי מים ע"ג הספוג).
3. להמתין לייבוש חלקי, כעשרים דקות בד"כ כתלות במזג האוויר.
4. לעבור פעם נוספת על הטיח בעזרת ספוג טייחים לבן עד להורדת עודפי גרגירי החול.

עם מריחת שכבה סופית:

1. לעבד את הטיח עם ספוג טייחים (פילץ) קשיח לח (להימנע מעודפי מים ע"ג הספוג).
2. מיד לאחר מכן ללחוץ קלות על פני הטיח בעזרת מאלדג' נירוסטה\ מאלדג' פלסטיק.

עם מריחת שכבה סופית:

1. לעבד את הטיח עם ספוג טייחים (פילץ) קשיח לח (להימנע מעודפי מים ע"ג הספוג).
2. לעבד בעזרת ספוג טייחים לבן לח (להימנע מעודפי מים ע"ג הספוג).
3. מיד לאחר מכן ללחוץ קלות על פני הטיח בעזרת מאלדג' נירוסטה\ מאלדג' פלסטיק.

טקסטורות

גוון

ייבוש מלא

אחסנה

תוקף

אמצעי זהירות ובטיחות

אחריות

באופן טבעי, גמר טיח אדמה TEVEL מתהדר בטקסטורה רכה ו"מעוננת". ניתן להוסיף ל'תבל' תוספים טבעיים שונים ליצירת טקסטורות ייחודיות.

החרסיות המרכיבות את TEVEL עשירות ומגוונות ולכל חרסית גוון ייחודי הנקבע ע"י הרכב הקרקע באזור ממנו היא מגיעה. בקטלוג הגוונים של TEVEL עשרות גוונים טבעיים מרהיבים לבחירה.

ייבוש ראשוני של הטיח למגע יתרחש בין 48-24 שעות לאחר היישום. ייבוש והתקשחות מלאים של הטיח יתרחשו עד שלושה חודשים לאחר היישום. מיד לאחר היישום גוון הטיח יהיה כהה יחסית, הגוון הסופי של הטיח יופיע לאחר הייבוש הראשוני. ברוב המקרים ריח עדין האופייני לשמנים טבעיים ילווה את הטיח. הריח יחלוף עם הייבוש המלא.

על מנת לשמר את איכות המוצרים לאורך זמן, יש לאחסן את שק TEVEL והתוסף לשק TEVEL בחלל יבש, קריר, מוצל ומאוורר היטב.

בתנאי אחסון נאותים כמפורט, ניתן לשמור את המוצרים באריזתם המקורית כמפורט:

שק שנשמר סגור בתנאי אחסון נאותים כפי שפורט לא נפגמת איכותו	שק 'תבל'
שלושה חודשים מתאריך הייצור	תוסף לשק 'תבל'

המוצר מבוסס על רכיבים טבעיים אולם מומלץ להימנע ממגע ישיר באזור העיניים ולחבוש כפפות מגן ומשקפי מגן בעת יישום החומר.

אין לראות בהנחיות אלו תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפיים. כל הנתונים וההנחיות המובאים כאן מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו בשטח והם אמינים ביותר. אין לפרשם כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש מוטלת האחריות לבדוק את התאמת המוצר לצרכיו. קבוצת בוץ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את ההוראות בכל עת.

אנו שמחים שבחרתם בחומרים טבעיים לבנית ביתכם!

לשירותכם בכל עניין,
בוץ חומרים טבעיים בע"מ

