

## טיח סיד פרימיום DÉCOR


טיח גמר טבעי עדין גרגיר על בסיס סיד אווירי מובחר

- טיח הגמר DÉCOR הינו טיח דקורטיבי מינרלי טבעי עדין גרגיר ע"ב סיד אווירי מובחר (Pure lime) ומקשרים הידראוליים תוצרת BCB Tradical® - צרפת
- DÉCOR עמיד לחלוטין במים ומיועד ליישום בחללים פנימיים על קירות ותקרות כולל במקלחות למעט אזורים המיועדים להרטבה ישירה
- טיח נושם - פרמאביליות גבוהה המאפשרת וויסות לחות באופן טבעי
- אינו מכיל אף תוסף פלסטי או אקרילי ואינו פולט תרכובות אורגניות נדיפות (VOC's)
- טיח אנטיספטי המעכב התפתחות עובשים ושומר על מערכת הטיח לאורך זמן
- סיד אווירי מתאפיין ביכולת איחוי סדיקה נימית עצמית המגבירה את עמידות מערכת הטיח לאורך זמן
- DÉCOR מיוצר לפי דרישות תקן אירופאי NF EN 459 לסיד לבניה.

### מאפיינים

- DÉCOR מיועד ליישום פנימי\*
- טיח DÉCOR מתאים לשימור, בניה חדשה או שיפוץ
- DÉCOR מתאים ביותר לשימוש במבנים המיועדים לשימור בזכות תכולת הסיד האווירי הגבוהה ואיכות חומרי הגלם המרכיבים אותו
- המוצר זמין כשק חומר יבש לערבוב עם מים (עפ"י ההוראות להלן) טרם השימוש
- יישום המוצר בשתי שכבות "רטוב על גבי רטוב"
- מיועד ליישום כשכבת גמר ע"ג מגוון תשתיות כגון טיח צמנטי, טיח סיד מינרלי, Tradical® Bâtir ועוד

### שימוש



**איכות אוויר פנים מבנית אידאלית A+**  
תקן EUROFINS no. G15612  
עבור טיח DÉCOR לאחר ייבוש מלא.

|                    |  |
|--------------------|--|
| הרכב               | חול מובחר, סיד אווירי, טהור, מקשר הידראולי, תוסף אורגני. |
| אריזה              | שק 28 ליטר חומר מוכן לערבוב עם מים                       |
| משקל               | 25 ק"ג   |
| צפיפות             | 1160 ק"ג/מ"ק ± 50 ק"ג/מ"ק                                |
| גרנולומטריה        | מ"מ < 1  |
| פרמאביליות (נשימה) | μ < 10   |

### נתונים טכניים

|            |                |
|------------|----------------|
| עובי יישום | בושר כיסוי לשק |
| 3-5 מ"מ    | 7-9 מ"מ        |

### בושר כיסוי לשק

\* טיח DÉCOR מתאים גם ליישום חיצוני בכפוף להנחיות והתייעצות עם נציג קבוצת בוץ בלבד.

## טיח סיד פרימיום DÉCOR

טיח גמר טבעי עדין גרגיר על בסיס סיד אווירי מובחר

ביישום פנימי של גמר טיח הסיד DÉCOR, טיח הגמר מהווה את שלב העבודה האחרון באתר לאחר סיום התקנת החלונות, הדלתות, ארונות המטבח ולאחר שהונח ריצוף.

### בעת יישום פנימי

יש לוודא כי התשתית הקיימת יציבה, קשיחה, שלמה וללא סדקים. יש לערוך לתשתית בדיקת גירוד, להסיר חלקים רופפים טרם היישום ולנקות את התשתית מאבק, לכלוך ושומניהם.

### הכנת התשתית

על מנת להבטיח תוצאה מיטבית ויישום אחיד ונאה של גמר טיח הסיד DÉCOR, יש לוודא כי הקיר/תקרה עליהם מיושם הטיח אחידים הן מבחינת החומר ממנו הם עשויים והן מבחינת רמת גימור של כלל השטח המיועד ליישום.

### אחידות התשתית

\* ביישום DÉCOR ע"ג קירות המתאפיינים בכמה סוגים של תשתיות או שהתשתית בהם אינה אחידה, יש להתייעץ עם נציג החברה טרם היישום.

**אין לעבוד בתנאי שמש ישירה או בטמפ' שעולה על 35°C.**

### הגבלות טרם היישום

**יש לדאוג כי הקיר יהיה מוגן מגשם לפחות 48-72 שעות לאחר היישום.**

- אין ליישם את המוצר בתנאי שמש ישירה, יובש קיצוני, גשם חזק או כאשר נושבות רוחות חזקות.
- אין ליישם ע"ג תשתיות שהתחממו יתר על המידה, תשתיות שקפאו או תשתיות ספוגות מים.

ניתן ליישם את DÉCOR באופן ידני או בעזרת מכונת טיח.

### יישום

1. יש לערבב את תכולת שק DÉCOR בעזרת מערבול מוט עם 5 ליטר מים במשך כשלוש-ארבע דקות עד ליצירת תערובת הומוגנית.
2. יש לתת לתערובת לנוח במשך כחמש דקות.
3. יש לערבב את התערובת שוב, תוך הוספת 0.75 - 1 ליטר מים, עד להגעה לעבידות הרצויה.
4. במידה ומוסיפים גוון לתערובת, מומלץ להוסיף את הגוון בשלב 3 הנ"ל. להוראות נוספות לגבי ערבוב הגוון ראו סעיף "אופן ערבוב הגוון" בעמוד 4 בהוראות יישום אלה.

### ערבוב המוצר

#### \* הערות:

- יש להשתמש בתערובת המוכנה עד שעה לאחר הערבוב. משך השמישות עשוי להשתנות כתלות במזג האוויר.
- יישום המוצר ייעשה ע"י אנשי מקצוע בעלי ניסיון ביישום טיח סיד טבעי, או לאחר קבלת הדרכה מתאימה ע"י נציגי קבוצת בוץ.

## טיח סיד פרימיום DÉCOR

טיח גמר טבעי עדין גרגיר על בסיס סיד אווירי מובחר

| תשתית | אופציית יישום   |
|-------|---|
| 1     | <ul style="list-style-type: none"> <li>הכנה לצבע \ שליכט סיד (ע"ג תשתית צמנטית או תשתית מינרלית \ סיד)</li> <li>טיח יישור צמנטי או מינרלי \ סיד</li> <li>Tradical® PF-55 \ Tradical® BÂTIR</li> </ul> |
| 2     | צבע אקרילי, צבע שמן, צבע ישן  |
| 3     | לוח גבס \ לוח צמנט בורד \ shera בורד \ וילה בורד  |
| 4     | לוח טבעי לבניה Fermacell GREENLINE  |

### אופן היישום

#### תשתיות מתאימות

#### יישום פנימי

| אופציית יישום | אופן היישום   | מס' שכבות | עובי כל שכבה                 | עובי כולל |
|---------------|---|-----------|------------------------------|-----------|
| 1             | <ol style="list-style-type: none"> <li>הרטבת התשתית בהתאם לצורך</li> <li>יישום שכבה ראשונה והמתנה להתייצבות החומר</li> <li>יישום שכבה שנייה "רטוב על רטוב"</li> </ol>   | 2         | 1.5-2.5 מ"מ                  | 3-5 מ"מ   |
| 2             | <ol style="list-style-type: none"> <li>יישום פריימר* מתאים והמתנה ליבוש מלא</li> <li>יישום שכבה ראשונה והמתנה להתייצבות החומר</li> <li>יישום שכבה שנייה</li> </ol>  | 2         | 1.5-2.5 מ"מ                  | 3-5 מ"מ   |
| 3             | <ol style="list-style-type: none"> <li>יישום פריימר מתאים** והמתנה ליבוש מלא</li> <li>יישום שכבה מחוזקת ברשת*** יש למרוח שכבה ראשונה, להטמיע בה רשת טיח (אינטרגלס) ולכסות בשכבה נוספת "רטוב על רטוב".</li> <li>יש להמתין לייבוש מלא.</li> <li>יישום שכבת גמר - יש ליישם שכבת גמר בשתי שכבות.</li> </ol> | 2         | שכבה מחוזקת ברשת: עד 2.5 מ"מ | 3-5 מ"מ   |
| 4             | <ol style="list-style-type: none"> <li>יישום שכבה מחוזקת ברשת*** יש למרוח שכבה ראשונה, להטמיע בה רשת טיח (אינטרגלס) ולכסות בשכבה נוספת "רטוב על רטוב".</li> <li>יש להמתין לייבוש מלא.</li> <li>יישום שכבת גמר - יש ליישם שכבת גמר בשתי שכבות.</li> </ol>  | 2         | 1.5-2.5 מ"מ                  | 3-5 מ"מ   |

### אופן היישום

#### לפי תשתית

#### הערות:

\* ביישום על גבי צבע אקרילי במצב טוב, אחיד וללא התקלפויות, ניתן ליישם ישירות ללא מריחת פריימר.

\*\* ניתן להתייעץ עם נציג קבוצת בוץ לגבי בחירת פריימר מתאים.

\*\*\* במידה ומיישמים לוח כפול אין צורך בהטמעת רשת.

## טיח סיד פרימיום DÉCOR

טיח גמר טבעי עדין גרגיר על בסיס סיד אווירי מובחר

1. לאחר המריחה לעבד את הטיח עם ספוג טייחים (פילץ) קשיח לח (להימנע מעודפי מים ע"ג הספוג).
2. לאחר מכן לעבד בעזרת ספוג טייחים לבן לח (להימנע מעודפי מים ע"ג הספוג).
3. לעבור פעם נוספת על הטיח בעזרת ספוג טייחים לבן עד להורדת עודפי גרגירי החול.

### גימור

#### גימור ספוג

גימור מגורגר, עדין ואחיד

#### גימור מהודק

גימור בולט בין מראה מהודק למראה מגורגר

#### גימור טאלושה

גימור בולט במראה מהודק עם מעט אזורים מגורגרים

1. לאחר המריחה לעבד את הטיח עם ספוג טייחים (פילץ) קשיח לח (להימנע מעודפי מים ע"ג הספוג).
2. מיד לאחר מכן ללחוץ קלות על פני הטיח בעזרת מאלדג' נירוסטה\ מאלדג' פלסטיק.

1. למרוח את הטיח בעזרת בעזרת מאלדג' פלסטיק.
2. לאחר מכן ניתן להדק את פני הטיח קלות בעזרת מאלדג' הפלסטיק בתנועות סיבוביות.

ניתן לבחור גוון מתוך עשרות הגוונים הטבעיים המופיעים בקטלוג הגוונים DÉCOR של קבוצת בוץ.

### גוון

לאחר ערבוב טיח גמר DÉCOR עם מים, יש להוסיף גוון לפי ההוראות הבאות:

1. יש לערבב את מנת הגוון עם מעט מים.
2. יש להוסיף לתערובת טיח DÉCOR והמים מנת גוון אחת לכל שק של טיח DÉCOR.
3. לערבב את תערובת טיח DÉCOR, המים ומנת הגוון עד לפיזור אחיד.

### אופן ערבוב הגוון

- יש ליישם את המוצר בטמפ' שאינה יורדת מ- 5 °C ו שאינה עולה על 35 °C.
- יש להבטיח כי הקיר יהיה מוגן מגשם לפחות 72-48 שעות לאחר היישום.
- אין ליישם את המוצר בתנאי שמש ישירה, יובש קיצוני, גשם חזק או כאשר נושבות רוחות חזקות.
- אין ליישם ע"ג תשתיות שהתחממו יתר על המידה, תשתיות שקפאו או תשתיות ספוגות מים.
- אין ליישם את המוצר כך שיבוא במגע ישיר עם קרקע טבעית. יש ליישם חגורת מגן לקיר בגובה 20 ס"מ לפחות מעל המסד.
- אין ליישם את המוצר ע"ג קופינג או משטחים אופקיים. המוצר מתאים ליישום ע"ג משטחים אנכיים בלבד.

### הגבלות

חגורת בסיס

קופינג

על מנת לשמר את איכות המוצר לאורך זמן, יש לאחסן את שק DÉCOR בחלל יבש, קריר, מוצל ומאוורר היטב. בתנאי אחסון נאותים כמפורט, ניתן לשמור את המוצר באריזתו המקורית עד 12 חודשים.

### אחסנה

לבשו כפפות מגן/בגד מגן והרכב משקפי מגן/מגן פנים. המוצר עלול לגרום לגירוי הנשימה. במקרה של שאיפה: פנה את האדם לאוויר הצח והשאר אותו במצב נוח לנשימה. גורם לגירוי בעור. במקרה של מגע עם העור: שטפו בהרבה מים וסבון. גורם נזק חמור לעיניים. במקרה של מגע עם העיניים: שטפו בזהירות במים במשך דקות אחדות. הסירו עדשות מגע, אם ישנן, ואם ניתן להסירן בנקל. המשיכו לשטוף. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. יש לפנות את האריזה לאתר מורשה לפינוי פסולת.

### אמצעי בטיחות

לשירותכם בכל עניין,  
בוץ חומרים טבעיים בע"מ